

Merkblatt ALFA H 70'000/7

Der Klebstoff:

ALFA H 70'000/7 ist ein Schmelzklebstoff für die Kantenverleimung mit guter Haftung auf PVC, ABS, Melamin, Polyester, etc. für den Einsatz in der Möbel Industrie.

Die Applikation:

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: Leimbecken: 180 bis 190 ° C
Roller: 190 bis 220 ° C

Die Temperatur sollte überwacht werden, um eine gute «Benetzung» der Oberfläche zu sicher zu stellen. Eine geeignete Pressung/Druck muss angewandt werden für einwandfreie Verklebung.

Die Eigenschaften:

ALFA H 70'000/7 hat eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien wie PVC, Polyester, Melamin, ABS, usw.

Spezifikation:

Schmelzpunkt: (ring + ball)	103 +/-10°C	(ASTM E28)
Viskosität bei Brookfield RV bei 200 °C	70'000 +/- 10'000 mPa s	(ASTM D 3236)
Dichte:	ca. 1.3/cm ³	
Farbe:	gelblich/beige	
Verpackung:	Granulat	
	Sack à 25 kg / Palett à 500 kg	
Lagerung:	kühl und trocken in Originalgebinde min. 1 Jahr	
Reinigung:	mit Spülöl bei 140 °C	
	oder mechanisch in kaltem Zustand	
Kennzeichnungspflichtig:	Kein Gefahrgut	

Es ist zu beachten, dass die angegebenen Verarbeitungstemperaturen nicht längerfristig überschritten werden dürfen, da dies zu Schädigung des Klebstoffs führt.

Zur Beachtung:

Die beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Sicherheitstechnische Angaben sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse, bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist verpflichtet, vor der Anwendung dieses Produkts eigene Tests mit den Originalmaterialien, unter den konkreten Anwendungsbedingungen durchzuführen. Für Schäden bei Anwendungen, für welche das Produkt nicht vorgesehen ist, übernehmen wir keine Haftung. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Verlangen Sie unsere Beratung.

Oktober 2010