

Характеристика ALFA H 2250/4

Адгезив:

ALFA H 2250/4 это термоплавкий клей, разработанный для производства матрасов, особенно для производства матрасов с пружинным блоком.

Способ применения:

ALFA H 2250/4 наносится при помощи сопла, диска, валика или других систем нанесения.

Свойства:

ALFA H 2250/4 обладает хорошим горячим сцеплением.

Спецификация:

Температура размягчения:	около 110° +/- 5° DIN 52011 (метод кольца и шара)
Вязкость:	около 2000 мПас +/- 400 мПас (по вискозиметру Брукфильда 160 °C)
Температура нанесения:	150 – 170 °C
Плотность:	1.00 г/см ³
Время схватывания:	около 4...6 сек
Сопrotивление высокой температуры:	75 °C (SAFT)
Цвет:	молочно-белый до желтого
Упаковка:	гранулы, пакеты по 25 гк / биг-бэги по 500 кг
Хранение:	в сухом и прохладном месте / в оригинальной упаковке в течение, по крайней мере, 2 лет
Очищение:	промывочное масло при 140 °C или чистящее средство для термоклеев ALFA
Опасные компоненты:	отсутствуют

Инструкция:

Следует предпринять стандартные меры предосторожности, применяемые при обращении с химическими продуктами. Это включает обильное проветривание рабочего пространства, особенно при использовании продукта в большом количестве. Технические параметры указаны в соответствующем паспорте безопасности.

Важная информация:

Узнанная в настоящей карте данных информация основана на наших знаниях и опыте. Перед конечным применением пользователь должен испытать продукт на оригинальных материалах в актуальных условиях применения. Мы не берем на себя ответственность за повреждения, вызванные несоответствующим применением продукта. Наша карта данных не может рассматриваться, как имеющая юридическую силу в случае определенных материалов или пригодности для всех областей применения. Следует учитывать правила и предписания в каждой стране и мы не несем ответственности за неизвестные нам положения.

В случае появления каких-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами.