

**Assembly and automotive industry
Assembly und Automotive Industrie**

Hotmelt	Viscosity Viskosität cps / mPa s	Softening Point Schmelzpunkt	Colour Farbe	Density Dichte g/cm3	SAFT	Peel Adhesion Peel Wert 20 min.	Peel Adhesion Peel Wert 24 h/std	Nozzle / Düse	Roller / Walze	Spraying / Sprühen	Application
ALFA H 3100/0	1'300 / 177°C	70°C	yellow gelb	0.97	--	25.5 N/25mm	25.3 N/25mm	✓	✓	✓	
ALFA H 5000/0	6'500 / 170°C	93°C	yellow/transparent gelb/transparent	0.95	--	33.4 N/25mm	33.7 N/25mm	✓	✓		
ALFA H 5850/0	6'700 / 170°C	105°C	yellow/transparent gelb/transparent	0.95	--	37.3 N/25mm	37.4 N/25mm	✓	✓	✓	
ALFA H 11'100/0	10'000 / 177°C	117°C	yellow/transparent gelb/transparent	0.96	90°C	35.4 N/25mm	45.3 N/25mm	✓	✓		
ALFA H 27'000/0	30'000 / 180°C	122°C	yellow gelb	0.95	--	--	--		✓		

Hotmelt	Properties / Eigenschaften	Suggested Uses / Einsatzgebiet	Format	Verpackung	Palett
ALFA H 3100/0	pressure sensitive Hot-Melt with high tack and low viscosity - good sprayable Haftschmelzklebstoff mit hohem Tack sehr niederviskos - gut sprühbar	used for glueing of plastic compounds Verklebungen von Kunststoffverbunden	Big Pillow Pillows	Box à 18 kg Box à 15 kg	648 kg 540 kg
ALFA H 5000/0	pressure sensitive Hot-Melt adhesive with a good cold tack and high cohesiveness Haftschmelzklebstoff mit sehr gutem Kalt Tack und hoher Kohäsion	used for product assembly in automotive industry as floor carpets and trunk compartment floors Montage in der Automobil Industrie - verkleben von Teppich und Kofferraum Auskleidung	Pillows	Box à 15 kg	36 x 15 kg 540 kg
ALFA H 5850/0	pressure sensitive Hot-Melt adhesive with a good cold tack and high heat resistance Haftschmelzklebstoff mit sehr gutem Kalt Tack und hoher Wärmestandfestigkeit	used for product assembly in automotive industry as floor carpets and trunk compartment floors Montage in der Automobil Industrie - verkleben von Teppich und Kofferraum Auskleidung	Big Pillow Pillows	Box à 18 kg Box à 15 kg	648 kg 540 kg
ALFA H 11'100/0	pressure sensitive Hot-Melt adhesive with high heat resistance up to 70°C Haftschmelzklebstoff mit hoher Wärmestandfestigkeit bis 70°C	used to assembly and manufacture self adhesive articles Montageverklebungen und Herstellung von Selbstklebeartikeln	Big Pillow	Box à 18 kg	36 x 18 kg 648 kg
ALFA H 27'000/0	PSA Hot-Melt with good adhesion to a variety of surfaces and good heat resistance (70-80°C) Haftschmelzklebstoff mit guter Klebkraft auf div. Oberflächen und guter Wärmestandfestigkeit (70-80°C)	used for acoustic protection and insulation in the automotive industry für Verklebungen von Akustik- und Isolationsmaterial im Automotive Sektor	Bloc à 0.5 kg	Box à 12 kg	44 x 12 kg 528 kg