

## Woodworking Holzverarbeitung

Hotmelt	Chemical Base Chemische Basis	Viscosity Viskosität cps / mPa s		Colour Farbe	Working Temp Verarbeitungs Temp.	Feed Speed Vorschub Speed	Veneer / Furnier	Solid Wood / Massivholz	PVC	ABS	Impregnated / Imprägniert	Wrapping / Wickeln	Soft Forming	Precoating / Vorbeschichtet
ALFA H 5500/30 **	EVA	5'500 / 170°C	90°C	yellowish hellgelb	160 - 180°C	12m / min					+++			
ALFA H 12'800/3	EVA	13'000 / 170°C	80°C	beige hellbraun	170 - 200°C	15m / min					++	+++		
ALFA H 34'000/10 **	EVA	34'000 / 200°C	98°C	beige hellbraun	160 - 200°C	2m / min				+++	+++			
ALFA H 70'000/7	EVA	70'000 / 200°C	103°C	beige hellbraun	170 - 200°C	12m / min	++	++	++	+				+++
ALFA H 100'000/9	EVA	90'000 / 200°C	113°C	beige hellbraun	190 - 220°C	18m / min	+++	+++	+++	++			+++	

\*\* Delivery time on request / Lieferfrist auf Anfrage

+++ best choice / hervorragend

++ good performance / gute Leistung

+ acceptable / akzeptabel

## Woodworking Holzverarbeitung

### Properties / Eigenschaften

Hotmelt	Properties / Eigenschaften	Suggested Uses / Einsatzgebiet	Format	Verpackung	Palett
<b>ALFA H 5500/30</b>	transparent - low viscosity - high speed machines Transparent - niederviskos - für schnellaufende Maschinen Einsätze	decor paper wrapping and veneer wrapping Dekor Furnierfolienpapier und Verblendung	Granules Granulat	Bag 25 kg	20 x 25kg 40 x 25kg
<b>ALFA H 12'800/3</b>	low speed machines - medium viscosity "low speed" Maschinen - mittlere Viskosität	decor paper wrapping and veneer wrapping Dekor Furnierfolienpapier und Verblendung	Granules Granulat	Bag 25 kg	20 x 25kg 40 x 25kg
<b>ALFA H 34'000/10</b>	low speed edgbanders - low viscosity "Low Speed" Kanten-Maschinen - tiefe Viskosität	manual edgebanding - excellent for impregnated paper and veneer applications Manuelle Kantenverklebung - speziell bei imprägniertem Papier und Furnier Anwendungen	Granules Granulat	Bag 25 kg	20 x 25kg 40 x 25kg
<b>ALFA H 70'000/7</b>	high speed edgebanders - good adhesion to PVC, ABC and melamine polyester - medium viscosity "High-Speed" Kanten-Maschinen - gute Klebkraft auf PVC, ABC und Melamin Polyester - mittlere Visk.	universal adhesive - pre-coating application Universeller Schmelzklebstoff - verkleben von beschichteten Substraten	Granules Granulat	Bag 25 kg	20 x 25kg 40 x 25kg
<b>ALFA H 100'000/9</b>	high speed edgebanders - good adhesion - good temperature resistance "High-Speed" Kanten-Maschinen - gute Klebkraft - gute Temperatur Beständigkeit	universal adhesive - used in the furniture industry - soft forming applications Universeller Schmelzklebstoff - Einsatz in der Möbel Industrie für "Soft-Forming" Anwendungen	Granules Granulat	Bag 25 kg	20 x 25kg 40 x 25kg