

Matresses and upholstery Materace i tapicerstwo

ALFA H	Chemical Base Baza chemiczna	Viscosity Lepkość cps / mPa s	Softening Point Punkt mięknienia	Colour Kolor	Open Time Czas otwarty	SAFT	Density Gęstość	Montage Montaż	Pocket Spring	Kraft Paper Siabstock production
H 2000/50	APAO	2'200 / 160 °C	98 °C	yellowish żółtawy	> 50 sek.	50 °C	0.95	✓		
H 2250/4	Synthetic Resin żywica syntetyczna	2'250 / 160 °C	110 °C	milky white mleczno-biały	4-5 sek.	--	0.97		✓	
H 5000/0	SIS	6'500 / 170 °C	93 °C	yellow/transparent żółty/przezroczysty	PSA	--	0.95			✓
H 5600/90	APAO	6'000 / 160 °C	83 °C	yellowish żółtawy	60 - 90 sek.	45 °C	0.91	✓		

Matresses and upholstery Materace i tapicerstwo

Properties Właściwości

ALFA H	Properties / Właściwości	Suggested Uses / Obszary zastosowania	Format Forma	Packaging Opakowania	Palett Palety
H 2000/50	good hot tack - good thermal stability - good sprayable - long open time dobra przyczepność na gorąco - stabilność termiczna - dobre właściwości rozpraszające - długi czas otwarty	glueing foam to foam and foam to textiles klejenie pianki z pianką i pianki z tekstyliami	Big Pillow Pillows	Box 18kg Box 15kg	648 kg 540 kg
H 2250/4	excellent hot tack - short setting time - good temperature resistance bardzo dobra przyczepność na gorąco - szybki czas wiązania - dobra odporność na ciepło	especially for pocket spring mattresses specjalnie dla materaców sprężynowych	Granules Granulat	Bag à 25kg	20 x 25 kg 40 x 25 kg
H 5000/0	PSA Hot-Melt with good cold tack adhezyjny klej termotopliwy z bardzo dobrą przyczepnością na zimno	high adhesive strength with PU - PUR Foam duża siła wiążąca przy piankach PU i PUR	Pillows	Box à 15 kg	36 x 15 kg 540 kg
H 5600/90	good hot tack - good thermal stability dobra przyczepność na gorąco i stabilność termiczna	manual working, Foam/Foam and Foam to textile for mattresses manualne klejanie pianki z pianką i pianki z tekstyliami do materaców	Big Pillow Pillows	Box 18kg Box 15kg	648 kg 540 kg